



Product Datablad

CEBOGEL[®] S-300

Constructie

CEBOGEL[®] S-300 granulaat, wordt geproduceerd van natrium-geactiveerde Bentoniet. CEBOGEL S-300 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in milieutechnische toepassingen zoals afdichtingen.

Typische Eigenschappen		
Parameter	Test methode / Conform	Eis
Vochtgehalte	DIN 18121-1	≤ 17%
Korrelgrootte	> 3.15 mm < 0.2 mm	Max. 3% Max. 3%
Soortelijk gewicht	-	≈ 2300 kg/m ³
Stortgewicht	-	≈ 1000 kg/m ³
Methyleenblauw	VDG	≥ 300 mg/g
Enslin waarde na 24 hours*	DIN 18132	≥ 500%
Swell Index*	ASTM D5890	≥ 24 ml/2 g
API Fluid Loss*	API Fluid Loss	≤ 18%

*Gemeten op monster 80-85% ≤ 200 mesh.

Aanbevolen gebruik

Voor een optimaal resultaat is een langzame, zorgvuldige en gelijkmatige dosering vereist. Brugvorming kan optreden bij te snelle dosering.

Certificering & Accreditatie

CEBOGEL S-300 wordt geleverd met het KIWA Water Merk certificaat.



CEBOGEL S-300 is beschikbaar in 1000 kg Big Bags en als bulk.

Versie; 05-2023

Voor zover wij kunnen beoordelen is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden.